

Cod doc.
FT-M101-01**FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 101-01/2016**

NR.: 437-C

**Chit de rosturi pt. ghips-carton GI-FIX M101**

ISOROMCERTIFICATION

DOMENIU DE UTILIZARE:

Chit pentru rosturi de ghips-carton GI-FIX M101 – liant adeziv pe bază de ipsos.

- La rostuirea plăcilor de ghips-carton cu ajutorul benzii pentru armare.
- La montarea colțarelor și a plasei de armare.
- Gletuirea suprafețelor de ghips-carton.

CONSUM SPECIFIC:

- Circa 0,1 ÷ 0,2 kg/ml de rost.

DATE TEHNICE:

- **Culoarea:** alb
- **Granulația:** sub 0,2 mm
- **Compoziție:** ipsos, agregate minerale, polimeri, plastifianți, întârziator de priză
- **Apă de consistență normală:** 35-45%

CARACTERISTICI TEHNICE:Standard de calitate: **SR EN 12860:2003****Performanțe:**

Caracteristici esențiale	Performanță declarată	Specificație tehnică armonizată	
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 12860:2003	
Emisie de substanțe periculoase	Nu are		
Timp de priză (metoda Vicat)	> 60 min.		
Distribuție granulometrică	315μm		0 %
	200 μm		< 1%
Aderență la suport de ghips carton - mod de rupere	≥ 0,19 N/mm ² - mod de rupere:C		

Produsul este executat sub marca **VonMEISTER**.**MOD DE LUCRU:****Unelte necesare:**

- Găleată + agitator mecanic sau manual.
- Șpaclu + gletieră.

Pregătirea suprafeței de suport:

- Se verifică starea plăcilor, planeitatea suprafeței suport, muchiile plăcilor se curăță de impurități, grăsimi și de praf.

Preparare:

- Atât găleata cât și apa utilizată trebuie să fie curate.
- Chitul se introduce în apă (0,35-0,45 l/kg) se lasă 2÷3 minute la macerat.
- Se amestecă energic, preferabil mecanic, până la obținerea unui amestec omogen, cremos, ușor aplicabil.

Durata de utilizare:

- 30 de minute după preparare.

Temperatura de lucru:

- +5°C ÷ +30°C

Punere în operă:

- Pasta se introduce cu șpaclul în rosturi.
- Se aplică banda din fibră de sticlă sau după caz colțarul, care se acoperă cu un alt strat de chit de rosturi.
- Suprafața chitului se netezește cu o gletieră, astfel ca să se obțină o suprafață uniformă pe toată placa.
- Suprafețele de gips-carton se pot gletui cu acest material, urmând procedura normală de lucru pentru gletuire.

RECOMANDĂRI SPECIALE:

- Se va evita expunere directă la razele solare, intemperii, bătaia vântului sau curenților de aer a suprafețelor proaspăt lucrate.
- Se va prepara o cantitate care se poate aplica în 20 de minute.
- În cazul gletuirii, plăcile de gips-carton se vor amorsa în prealabil.
- Pentru obținerea unei suprafețe de finețe ridicată se recomandă șlefuirea cu hârtie abrazivă de granulație fină.
- Timp de maturare: 7 zile.
- În afara recomandărilor de mai sus este importantă respectarea normelor și standardelor în vigoare referitoare la aceste lucrări.

AMBALARE:

- În saci de hârtie 20 sau 5 kg pe europaleți.

PĂSTRAREA:

- În încăperi uscate, în ambalaj original, pe paleți din lemn.

TERMEN DE VALABILITATE:

- 12 luni de la data fabricației marcat pe ambalaj, cu respectare prevederilor privind condițiile de păstrare.

ATENȚIE!:

Informațiile existente în prezenta fișă tehnică sunt bazate pe cunoștințele noastre cu privire la acest produs. Caracteristicile garantate se bazează pe experiența practică și pe testele efectuate. Condițiile specifice locației și aplicării pot varia față de cele prezentate aici, utilizarea corectă și reușită a produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.

Atenția utilizatorului este cerută asupra eventualelor riscuri care pot apărea în momentul în care produsul este utilizat în alte scopuri, decât pentru care este conceput.

Se recomandă ca informațiile existente în fișa tehnică să fie transmise utilizatorului, eventual într-o formă adecvată. Aceste informații sunt cele mai bune și demne de încredere conform stadiului actual al științei. Utilizatorul răspunde pentru luarea tuturor măsurilor de precauție care să corespundă legislației.

Aceste informații sunt specifice produsului și nu trebuie să fie valabile pentru alte produse similar.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE M101.01–FSMVM elaborat conform Reg. UE nr. 453/2010 de modificare a Reg. CE nr. 1907/2006, se poate consulta pe www.vonmeister.ro.

CONTACT:

S.C. Von MEISTER S.R.L. Arad, Cal. A Vlaicu Nr.60-80 Arad, Jud. Arad, România

Tel/fax: 0257/289.110

Email: contact@vonmeister.ro

Site: www.vonmeister.ro

Administrator
Marian Melinte